DUPLIFLEX 18

SILICONI

SILICONE DI ADDIZIONE FLUIDO PER DUPLICAZIONI

- DUPLICATI DI ELEVATA PRECISIONE IN 25 MINUTI
- MINIMA CONTRAZIONE
- GRANDE ELASTICITÀ

ISO 14356 TYPE: 2

protechno
ADVANCED DENTAL PRODUCTS

DUPLIFLEX 18

SILICONE DI ADDIZIONE FLUIDO, A DUE COMPONENTI PER DUPLICAZIONI DI PRECISIONE.

VANTAGGI

- Facile utilizzo: 1:1
- Facile reticolatura persino in assenza totale d'aria e di umidità
- Minima contrazione
- Elevata e costante precisione
- Grande elasticità

MODALITÀ D'USO

Addizionare 100 parti di **DUPLIFLEX A** a 100 parti di **DUPLIFLEX B**. Mescolare accuratamente in una bacinella pulita fino ad omogeneizzazione dei due componenti. Mescolare i modo lento onde evitare l'incorporazione di bolle d'aria.

Si raccomanda di mescolare sotto vuoto, o di utilizzare una macchina dosificatrice/miscelatrice.

Il modelo deve trovarsi a una distanza minima di 5 mm dalle pareti della vaschetta e il silicone deve superare in bordo superiore del modello di almeno 4 mm.

FORMATO DI VENDITA

2 kg A+B (1.000 g A + 1.000 g B)

Shore 18

5031-10T

10 kg A+B (5.000 g A + 5.000 g B)

Shore 18

5031-50T

Kit INTRO 200 g A+B (100 g A + 100 g B)

Shore 18

5031-M1T

Accessori: Dosatore manuale 5033-901 Kit 2 un.

CARATTERISTICHE FISICHE

Viscosità a 23° C:	3000 mPa·s (DUPLIFLEX 18)
Dosaggio:	1:1 (comp. A : comp. B)
Tempo di mizcelazione:	30 sec.
Tempo di lavorazione:	4,30-5 min.
Tempo di presa:	15 min.
Tempo di sformatura:	25 min.
Contrazione lineare:	< 0,1%
Densità à 23° C:	1.05 g/cm^3

	DUPLIFLEX 18
Durezza Shore A (30')	16-18
Durezza Shore A (24 h.)	18

PRODUCTO ASSOCIATO

MUFFOLA PLASTICA

Muffola per la duplicazione in silicona.

protechno

ADVANCED DENTAL PRODUCTS

Tel. +34 972 526 169

Polígono Empordà Internacional

17469 . VILAMALLA (Girona) . Spain

protechno@protechno.com

www.protechno.com

FAMADENT S.L.U. - Marketing & Comunicación - Rev 02_2025